

Antisilicone

SOLO PARA USO PROFESIONAL

Descripción

Antisilicone es un aditivo especial utilizado en carrocerías en el caso de que esté contaminado por siliconas.

Productos y aditivos

Antisilicone

Aditivos Antisilicone puede ser añadido en todos los acabados monocapa y barnices Sikkens.
No añadir Antisilicone en ninguna imprimación / aparejo o otra capa primaria o base.

Materiales Básicos:

Disolventes especiales y agentes anti-siliconas.

Relación de mezcla en volumen:

Dependiendo el grado de contaminación, añadir entre 1 y 3 tapones o de 5 a 15 gramos de Antisilicone a 1 litro de pintura a viscosidad de aplicación.

Almacenamiento

La vida útil del producto está determinada en envase cerrado a una temperatura de 20° C.
Evitar grandes cambios de temperatura.
Ver ficha de Caducidad de Productos TDS S9.02.01



Utilizar protección respiratoria

Akzo Nobel Car Refinishes recomienda utilizar protección respiratoria de aire fresco.

Akzo Nobel Car Refinishes S.L.
Dirección: Feixa Llarga 14-20 , 08040 Zona Franca (Barcelona)
Tel: 93.267.08.00

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE

NOTA IMPORTANTE La información en esta hoja de datos no pretende ser exhaustiva y está basada en el estado actual de nuestro conocimiento y en las leyes vigentes: cualquier persona usando el producto para cualquier otro propósito que el específicamente recomendado en la hoja técnica de datos, sin primero obtener nuestra confirmación escrita de la idoneidad para el propósito pretendido, lo hará bajo su propia cuenta y riesgo. Es siempre responsabilidad del usuario seguir todos los pasos necesarios para cumplir toda la serie de demandas de las leyes locales y la legislación. Siempre lea la hoja de datos de seguridad y la hoja técnica de datos para este producto, si están disponibles. Todo consejo que demos o cualquier declaración hecha por nosotros acerca del producto (tanto en esta hoja técnica o en otro lugar distinto) es correcto según nuestro mejor conocimiento pero nosotros no tenemos control sobre la calidad o el estado del sustrato ni de los muchos factores que afectan al uso y aplicación del producto. Por consiguiente, a menos que específicamente lo acordemos por escrito de otro modo, no aceptamos ninguna responsabilidad en todo lo que sea relacionado con las prestaciones técnicas del producto o por cualquier pérdida o daño emanado del uso del producto. Todos los productos suministrados y los consejos técnicos dados están sujetos a nuestros plazos de tiempo normales y condiciones de venta. Debería solicitar una copia de este documento y revisarlo cuidadosamente. La información contenida en esta hoja técnica está sujeta a modificación de cuando en cuando a las luces de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo. Es responsabilidad del usuario verificar que esta hoja técnica es la actual antes de usar el producto.

Las marcas de fábrica mencionadas en esta hoja técnica son marcas registradas o licenciatarias de Akzo Nobel.

Oficina Central
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

