



ISOLCAR

C13

VERSIÓN: 180202
Pág:1/2

AISLANTE MONOCOMPONENTE

DEFINICIÓN

ISOLCAR es un fondo aislante monocomponente para la reparación de carrocerías. Como principales características destacan su rápido secado y un elevado poder de relleno.

Por su rápido secado, **ISOLCAR** es adecuado para las reparaciones que deban realizarse en un reducido espacio de tiempo.

ISOLCAR es un aislante de elevado poder de relleno que una vez seco y lijado proporciona una base adecuada para un buen acabado sin absorber el brillo de la pintura.

ISOLCAR es repintable con cualquier esmalte de carrocería.

ISOLCAR no cumple con la Directiva 2004/42/CE-Real Decreto 227/2006, Anexo II B por lo que sólo debe aplicarse para el recubrimiento de superficies no contempladas en dicha directiva o en instalaciones que cumplan con la Directiva 1999/13/CE-Real Decreto 117/2003.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Nitrosintética	
Color:	Gris claro, gris oscuro	
Peso específico:	1,3 kg/l a 20°C	
Espesor film seco:	90 micras	2 capas
VOC:	535 g/l	Isolcar
	650 g/l	Mezcla de Aplicación
Residuo seco:	45%	Mezcla de Aplicación
Rendimiento:	9-10 m ² /l	90 micras

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

PROCESO		Masilla	Pintura OEM	Cataforesis
	P240	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓





PROPORCIÓN MEZCLA

Isolcar		
SO72	100:50-70 volumen	2:1
	100:33 peso	







MÉTODO DE APLICACIÓN

	mm	bar	cm			
	1,5-1,7	3-3,5	15-20	2		5' 20°C
	1,5-1,7	2	10	2		

SECADO

			
20°C	5'	2h	2,5h

LIJADO

					
INICIAL	P360	P360	INICIAL	P600	P600
FINAL	P400	P400	FINAL	P800	P800

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

Un año en embalaje original no abierto.

SUGERENCIA:

Utilizar como guía de lijado para cantos de masilla.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.