

Glasurit® Aditivo Elastificante



- Aplicación:** Aditivo plastificante utilizado en procesos de reparación del pintado de plásticos
- Propiedades:** Elastificado, buena miscibilidad
- Observaciones:**
- Adición del 25% del vol.

	Aplicación	Esmaltes/lacas	
	Sistema de pintura	S. 3, S. 3a	
	Relación de mezcla	4 partes del vol. 285- (100% del vol.) 1 parte del vol. 522-111 (25% del vol.)	4 partes del vol. 22, 22 VOC, 923- (100% del vol.) 1 parte del vol. 522-111 (25% del vol.)
	Endurecedor	4 : 1 : 1 100% del vol. 285- : 522-111 25% del vol. 929-55, -56 Endurecedor	2 : 1 + 10 % 100% del vol. 22, 22 VOC /923- : 522-111 50% del vol. 929-91, -93 / 929-31, -33
	Diluyente	25% del vol. 352-91, -50	33% del vol. 352-10, -30, -40
	Viscosidad de aplicación según DIN 4 a 20 °C	16 - 18 s	22, 22 VOC, 22 VOC MC600 923- 20 - 22 s 17 - 18 s
	Vida de la mezcla a 20 °C	1-2 horas	4 horas
	Pistola de gravedad Presión de aplicación	Pistola de gravedad HVLP: 1,7 – 1,9 mm 2,0 – 3,0 bar 0,7 bar en la boquilla	Pistola de gravedad convencional: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar
	Número de manos	2	2
	Espesor de la película	aprox. 50 µm	50-60 µm
	Secado a 20 °C Secado a 60 °C	4 horas 40 min.	16 horas 45 min.
	Infrarrojos (onda corta) Infrarrojos (onda media)	8 min. 10-15 min.	8 min. 10-15 min.

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exige a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (<http://techinfo.glasurit.com>) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

