

### Descrição do Produto:

Indicado para preparação de superfícies metálicas, especialmente para receber acabamentos como Utrabase, Ultra 7000, Lazzudur Poliéster, Lazzudur Poliuretano e Fleet Color Poliuretano. Possui alto teor de sólidos, excelente poder de enchimento, lixamento rápido e fácil, ótima aderência.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

### Composição:

Resina Poliuretânica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, estéres e alifáticos.

### Catálise e / ou Diluição:



4 partes em volume de SpectraPrimer P30A  
1 parte em volume de Endurecedor H38  
1 parte em volume do Thinner 454.  
A vida útil da mistura é de 30 minutos.



Para temperaturas abaixo de 20°C, Recomenda-se o uso do Thinner 470.  
Para temperaturas acima de 30°C, Recomenda-se o uso do Thinner 490.


### Aplicação:



Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 7 min entre passadas.  
Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2  
Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2  
Bico recomendado: 1,5 - 2,0mm

#### Aplicar sobre:

Wash Primer Fundo Fosfatizante, Massas, Esmalte Original.



### Secagem:



#### Ao ar a 25°C:

Pó: 5 a 10 minutos  
Toque: 20 a 30 minutos  
Final: 90 minutos

#### Estufa 60°C

Final 20 a 30 minutos

### Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

### Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.