



## INFORMACION TECNICA

### **PRODUCTO: PHILACA BASE O FONDO**

**REFERENCIAS: 50-01, 50-17, 50-27, 50-51, 50-60, 50-73, 50-77 y 50-80**

**DESCRIPCION:** Base-fondo protectora anticorrosiva de tipo nitrocelulósico y acabado mate, con excelentes propiedades de adherencia, flexibilidad, lijabilidad y buen poder cubriente.

**USOS:** Protector anticorrosivo y acondicionador de superficies metálicas para posterior aplicación de lacas de acabado.

### **PROPIEDADES FISICAS**

<b>COLOR:</b>	50-01: Blanco, 50-17: Verde oliva, 50-27: Gris 50-51: Blanco ind., 50-60: Gris claro ind., 50-73: Rojo ind., 50-77: Gris ind., 50-80: Negro ind.
<b>VISCOSIDAD:</b>	50-01, 50-17 y 50-27: 75 - 85 seg. copa Ford N° 4. Dilución 1:1 con thinner Philaac 91-03 50-51, 50-60, 50-73, 50-77 y 50-80: 95 - 110 segundos copa Ford N° 4. Dilución 1:1 con thinner Philaac 91-03
<b>PESO/GALON:</b>	50-01, 50-17 y 50-27: 4.10 a 4.30 Kg 50-51, 50-60, 50-73, 50-77 y 50-80: 3.85 a 4.10 Kg.
<b>% SOLIDOS :</b>	50-01, 50-17 y 50-27: 42.0 a 44.0 % 50-51, 50-60, 50-73, 50-77 y 50-80: 36 a 38%

### **CONDICIONES DE APLICACION**

<b>SUPERFICIE:</b>	Lijar completamente para eliminar grasa, aceite, cera, óxido, polvo y humedad
<b>DILUCION:</b>	Diluir la base- fondo con dos a dos y medio volúmenes de thinner referencia 91-00 ó 91-12
<b>APLICACIÓN:</b>	Aplicar manos consecutivas, hasta lograr el espesor deseado, con pistola de aspersión convencional o HVLP
<b>SECADO:</b>	De 1 a 2 horas para lijado.

<b>PRECAUCION:</b>	Contiene solventes orgánicos. Usar equipos de protección personal. Aplicar en áreas ventiladas, alejado de toda fuente de ignición. Agitar antes de usar, mantener bien tapado y alejado del fuego.
--------------------	---

Las indicaciones de esta ficha técnica se dan como orientación. Se sugiere a los clientes inspeccionar y ensayar los productos antes de su uso y comprobar su calidad. Sin embargo no deben tomarse como sugerencias limitantes y no se da garantía de comportamiento ya sea expresa o implícita.